

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade	Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal									
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	120	160	180	210	240	315	370	490	640	
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	0.8	1.5	2.3	3.5	5.0	9.5	--	--	--
	ST			0.4	0.8	1.2	1.7	2.5	5.0	--	--	--
Espessura	ISO 534	µm	135	175	190	220	250	335	425	525	675	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Humidade Absoluta	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Brancura CIE	ISO 11475	%	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9

SL - Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	Acabamento
120	65X90	30	15	250	Calandrado
160		Por encomenda			
180	50x65	80	20	125	
210	50x65	64	16	125	
240	50x65	60	15	125	
315	50x65	48	12	125	
370	50x65	40	10	125	
490	50x65	40	8	100	
640	50x65	60	6	50	

### Certificações da empresa



### Certificações do produto



PEFC™ certificado  
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)