

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade	Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem	ISO 536	g/m ²	160	250	
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.6	4.5
	ST			0.7	2.2
Espessura	ISO 534	µm	175	270	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	40	40	
Humidade Absoluta	ISO 287	%	6.0	6.0	
Brancura CIE	ISO 11475	%	163	163	

SL – Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (mm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	
160	A4	210x297	200	100	250
	SRA3	320x450	100	50	250
	SRA3+	320x460	100	50	250
250	A4	210x297	120	60	250
	SRA3	320x450 / 450x320	120	30	125
	SRA3+	320x460 / 460x320	120	30	125

Certificações da empresa



PEFC™ certificado
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.